

# U-POL

PRODUCTS

## U-POL D

### POLYESTER-SPACHTEL MIT REINEM ALUMINIUM

Charakteristik	<p><b>U-POL D</b> ist ein Polyester-Spachtel der mit reinem Aluminium gefüllt ist und unter Vakuum hergestellt wurde um ein besonders feines Ergebnis zu erzielen. <b>U-POL D</b> Spachtel kann zur Füllung von Löchern und Unebenheiten auf Untergründen wie z.B Stahl oder Glasfaser verwendet werden. <b>U-POL D</b> wurde zur Verwendung durch professionelle Anwender entwickelt. Seine Aluminium-Formel ermöglicht einfache Verarbeitung und verbindet hervorragende Schleifbarkeit und ein feines Oberflächen-Finish.</p>
Verwendbarkeit untergrund bezogen	<p><b>U-POL D</b> Spachtel kann eingesetzt werden auf:-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blankem Stahl, nach Entfetten und Aufrauen mit Papier P 40</li><li>• Aluminium - nach Entfetten und Aufrauen mit Papier P 80</li><li>• Alten Lackschichten - Nach Entfetten und Schleifen , bis zum blanken Metall mit Papier P 180.</li></ul>
Mischungsverhältnis	<p>100 Gewichtsteile <b>U-POL D</b>, 2 Gewichtsteile <b>U-POL</b> Härter für Spachtel. Das exakte Mischungsverhältnis ist nicht kritisch. Übermäßige Härterzugabe führt zu kürzerer Topfzeit , beschleunigt die Trocknung jedoch nicht und kann zu Fleckenbildung führen.</p>
Arbeitsgerät	<p>Mischpalette, Spachtelmesser, Plastikspachtel oder Spachtelgummi</p>
Topfzeit	<p><b>U-POL D</b> ist schnell trocknend und schwindet nicht nach Vermischung, 4-5 min. bei 20°C mit 2% Härter.</p>
Trocknung	<p>Schleifbar nach 20 min. bei 20°C.</p>
Verarbeitung	<p><b>U-POL D</b> ist ein feiner cremiger Zieh-Spachtel der nicht einmal auf vertikalen Untergründen sinkt.</p>
Schleifen	<p>Beginnen Sie den Schleifprozeß mit Papier P 80 und nutzen Sie danach feineres Papier wie z.B. P180 und schließlich P400.</p>
Überlackierbarkeit	<p><b>U-POL D</b> kann mit den meisten Lacksystemen überlackiert werden.</p>
Artikel Nummern	<p><b>UPOLD/2</b> - 1.1 Liter Dose <b>DIS/D</b> -1.3 Liter Spenderkartusche.</p>

---

U-POL, 1 TOTTERIDGE LANE, WHETSTONE, LONDON, N20 OEY, UK  
T: +44 (0)20 8492 5900; F:+44(0)20 8492 5999; E:SALES@U-POL.COM; W: WWW.U-POL.COM