

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series ist ein Clear-Over-Base-System für Pkw, Nutzfahrzeuge und Reisebusse. Das System bietet einen außergewöhnlichen optischen Effekt, hohe Haltbarkeit, Chemikalienbeständigkeit und Glanzhaltung.

MISCHVERHÄLTNIS



1 : 1 with Uni Thinner

Beim Mischen einer eigenen Formel mit einer Metallic- und/oder Perlmuttfarbe immer die Wachsberechnungsoption ICRIS verwenden.

PISTOLENKONFIGURATION



	DÜSE (MM)	LUFTDRUCK (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE	1,3-1,5	1,6-1,8/23-26

ANWENDUNG



2 - 3 Schichten 15 - 25 µm (0,6-1,0 mil)
ggf. eine Nebelschicht auftragen.

Innerhalb von 8 Stunden mit geeignetem Klarlack nachlackieren. Nach 8 Stunden scheuern und Grundierung erneut auftragen.

ABLÜFT- UND TROCKENZEITEN



LUFTTROCKNUNG 20°C / 68°F		BESCHLEUNIGTE TROCKNUNG 60°C / 140°F	
Ablüftzeit	Bis zur Trocknung	Ablüftzeit	-
Staubtrocken	10 - 15 Minuten	Staubtrocken	-
Montagefest	15 - 20 Minuten	Montagefest	-
Abklebefest	15 - 20 Minuten	Abklebefest	-
Trocken zum Schleifen	-	Trocken zum Schleifen	-
Trocken zum Polieren	-	Trocken zum Polieren	-

SUBSTRATE/UNTERGRÜNDE



MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series sollte nur auf gut geschliffenem/verkratztem und entfettetem grundiertem Stahl, grundiertem Aluminium und grundiertem Kunststoff aufgetragen werden. Gut geschliffenes GFK, OEM-Grundierung und alte Lacksysteme in gutem Zustand.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine geeignete Grundierung/Spachtelmasse auswählen, indem Sie das TDS der Grundierung/Spachtelmasse überprüfen.

TOPFZEIT BEI 20°C (68°F)



-

BESCHICHTUNGSPRODUKTE



Alle De Beer anwendbaren Klarlacke.

KOMPONENTEN



1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
1-181 Uni Thinner Ultra Slow

ZUSATZSTOFFE



59-11 /.../ 59-15 Mysterious Colours

Bei Zugabe von 59-11 /.../ 59-15 Mysterious Colours die kleine Flasche vor Gebrauch 2 Minuten intensiv schütteln.

ÖBERFLÄCHENVORBEREITUNG



Oberfläche mit 1-951 Silicone Remover vorreinigen. Auftragen und trockenwischen. Oberfläche mit P400 oder feinerer Körnung schleifen. Schleifrückstände vollständig mit einem Sandstrahlkompressor entfernen und mit 1-951 Silicone Remover reinigen. Auftragen und trockenwischen.



Das Fahrzeug abdecken, um unerwünschtes Overspray zu vermeiden.

NÄCHSTE SCHICHT



-

PHYSIKALISCHE DATEN

PHYSIKALISCHE DATEN MM 500 - 5999 BEROBASE 500 SERIES		
Chemische Basis	Spezielles, physikalisch trocknendes Bindemittel	
Physikalische Eigenschaften	Viskosität (RTS)	15 - 17 Dincup 4 / 20°C
	Spezifisches Gewicht (kg/l)	0,926
	Flammpunkt	23°C to 25°C / 73,4°F to 77°F
	Vol.% Festkörper	12
	Verbrauch	6 m ² /L/20 µm
		240 ft ² /Gal/0,8 mil
	Glanz	-
	Farbe	-

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



Geegneten Atemschutz verwenden (wir empfehlen die Verwendung eines Atemschutzgerätes mit Frischluftzufuhr).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den folgenden Link zum Sicherheitsdatenblatt:

<https://sds.de-beer.com>

REINIGUNG



1-051 Gun Cleaner

HALTBARKEIT

Mindestens 2 Jahre; (Unter normalen Lagerbedingungen
10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (ungeöffneter Behälter).

HINWEISE



Spezielle Information für die Benutzung in Europa (EU): Das Produkt (spritzfertig) ist nicht VOC konform. Siehe VOC-Erklärung (2004/42/EG).